

DESCRIPCIÓN

Pintura hidrosoluble elástica e impermeabilizante.

CAMPO DE APLICACIÓN

En la impermeabilización de cubiertas y techos, igualmente adecuado para cubiertas de fibrocemento. Idóneo en el sellado de poros y grietas que originan goteras y filtraciones de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Un componente, listo para su empleo</i>
<i>Color:</i>	<i>Blanco, gris y rojizo.</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate.</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1,37 gr/cm³ ± 0,1.</i>
<i>Espesor seco recomendado:</i>	<i>Mínimo 1mm (dos capas de 500μ cada una)</i>
<i>Sólidos en volumen:</i>	<i>51 % ± 2.</i>
<i>Consumo orientativo:</i>	<i>2,6 Kg/m² para 1 mm de espesor (*).</i>
<i>Secado al polvo:</i>	<i>1 hora a 20°C y HR inferior al 60%.</i>
<i>Secado al tacto:</i>	<i>4 - 6 horas a 20°C y HR inferior al 60%.</i>
<i>Intervalo entre aplicaciones:</i>	<i>24 horas a 20°C y HR inferior al 60%.</i>
<i>Endurecimiento:</i>	<i>3 días a 20°C y HR inferior al 60%.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Pistola airless, brocha y rodillo.</i>
<i>Diluyente adecuado:</i>	<i>AGUA limpia.</i>

(*) – Consultar consumos y rendimientos dependiendo de los usos.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Las superficies donde se aplique deberán ser sólidas y estar secas y limpias.
En caso de dudas acerca de la adherencia contactar con nuestro servicio técnico quien recomendará la imprimación adecuada

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 937 974 300
<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad



METODO DE APLICACIÓN

IMPERTEQ se presenta listo para su uso. En general debe usarse sin diluir. La aplicación se realiza a brocha, rodillo de lana sintética de fibra corta o media, o pistola airless, generalmente en dos ó más capas, pudiendo extenderse sobre la primera una lámina de refuerzo, cubriendo el conjunto con la segunda, cuando se requiera resistencia a la tracción.

Diluir con un máximo del 5% con agua limpia si la aplicación es a rodillo o pistola airless

No aplicar si la temperatura es inferior a 10°C y la humedad relativa superior al 80% o si amenaza lluvia en las próximas 6 horas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Impermeable: Son totalmente estancas las membranas bien formadas y sin poros de al menos 700 micras secas

Elongación de rotura: > 150%

Resistencia intemperie: Estable a la degradación por radiación UV y cambios climáticos

Composición: No contiene materiales reconocidamente tóxicos, disolventes orgánicos, compuestos organometálicos, alquitranes, sales cúpricas, arsénicas ni mercuriales.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios. Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe. Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco. Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

IMPERTEQ – Edición 09-03-22. Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Telf.: +34 937 974 300

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad

